

Feinsilber Clays im Vergleich

Marke	Art Clay	FYI	Prometheus	Project X
Farbe	hellgrau	hellgrau	bräunlich-grau	bräunlich-grau
Konsistenz	weich, geschmeidig	weich, geschmeidig	fester und trockener	fester
Konditionierung erforderlich	nein	nein	ja	ja
Arbeitszeit	normal	normal	länger	länger
Warping-Risiko	niedrig	niedrig	erhöht	hoch
Stabilität im trockenem Zustand	moderat	moderat	hoch	hoch
Verarbeitung (feilen, bohren ...) im trockenen Zustand	leicht	leicht	schwerer	schwerer
Brand mit Handbrenner	ja	ja	ja	ja
Brand im Ofen: Herstellerangaben	600°C, 30 min 900°C, 5 min	750°C, 5 min, max. Stbilität bei 900°C, 2 Stunden	570°C, 60 min 700°C, 60 min	600°C, 45 min 900°C, 30 min
Rauchentwicklung beim Brand	moderat	moderat	moderat	stark
Schrumpfung	9%	11-16%	12-13%	22-26%
Zusammenfassung	gut zu feilen und schleifen, wenig Schrumpfung	gut zu feilen und schleifen, relativ wenig Schrumpfung	niedrige Temperatur möglich	kleine Details aufgrund der hohen Schrumpfung