

Comparatif de 4 pâtes d'argent fin

Marque	Art Clay	FYI	Prometheus	Project X
Couleur de l'argile (pâte fraîche)	gris clair	gris clair	brunâtre	brunâtre
Consistance	souple	souple	plus ferme	plus ferme
Conditionnement requis avant utilisation	non	non	oui	oui
Durée pratique d'utilisation	normale	normale	longue	longue
Risque de warping	faible	faible	élevé	élevé
Stabilité de la pièce à l'état sec	modéré	modéré	élevé	élevé
Manipulation à l'état sec (limer, percer ...)	facile	facile	plus difficile	plus difficile
Cuisson au chalumeau	possible	possible	possible	possible
Cuisson au four électrique: instructions du fabricant	600°C, 30 min 900°C, 5 min	750°C, 5 min, max. stabilité à 900°C, 2 heures	570°C, 60 min 700°C, 60 min	600°C, 45 min 900°C, 30 min
Fumée dégagée pendant le brûlage du liant	peu	peu	modéré	élevé
Rétrécissement	9%	11-16%	12-13%	22-26%
En résumé	facile à travailler à l'état sec (limer, percer ...) et faible rétrécissement	facile à travailler à l'état sec (limer, percer ...) et rétrécissement modéré	difficile à travailler à l'état sec, bonne stabilité à l'état sec, cuisson à faible température	bonne stabilité à l'état sec, vu rétrécissement important, idéal pour de petites pièces